



Abheben von Holzproben

602-5

Stand: 09/2020

Die Beprobung mittels **Abheben** ist für die Oberflächenprobenahme bei Hölzern zur Bestimmung von [Holzschutzmitteln](#) geeignet. Die Holzspäne lassen sich am besten mit einem kleinen Handhobel, alternativ mit einem Stechbeitel, gewinnen. Weniger geeignet sind Messer. Bei Messern mit Abbrechklingen besteht Unfallgefahr. Für Holzproben ist eine Beprobung des oberflächennahen Bereichs (1 – 3 mm Tiefe) vorgesehen. Pro Bauteiltyp sind im Sinne der Typenbeprobung mehrere Einzelproben zu einer Mischprobe zusammenzufassen.