



## 602-5

### Abheben von Holzproben

Die Beprobung mittels **Abheben** ist für die Oberflächenprobennahme bei Hölzern zur Bestimmung von [Holzschutzmitteln](#) geeignet. Die Holzspäne lassen sich am besten mit einem kleinen **Handhobel**, alternativ mit einem **Stechbeitel**, gewinnen. Weniger geeignet sind Messer. Bei Messern mit Abbrechklingen besteht Unfallgefahr. Für Holzproben ist eine Beprobung des oberflächennahen Bereichs (1–3 mm Tiefe) vorgesehen. Pro Bauteiltyp sind im Sinne der Typenbeprobung mehrere Einzelproben zu einer Mischprobe zusammenzufassen.